



DATA SHEET

Material multilaminar de estructura textil de calada con ligamento bajo norma UNE 40.084 Sarga en caras A más proceso de resinado, laminado y troquelado.

Ref.		SA0101C-8-30/30
Dimensiones		300x300mm
Composición ISO 1833		
	Revestimiento	85%WO 15%PA
	Autoadhesivo	ACR modificado bio-basado
	<i>Liner</i>	Celulosa Siliconada
Densidad EN 1049-2.95		
	Cara A:	T14h/cm U10pds/cm
	Cara B:	T15h/cm U10pds/cm
Espesor ISO 5084-97		0.5 +-0.1mm
Peso ISO 3801		
	Recubrimiento	1375+-75g/m2
	<i>Liner:</i>	80+-1g
<hr/>		
Adherencia UNE 40.387-79		21,4+-3N
Abrasioner ISO EN 12947-2:2015		>10.000c
<i>Firetest</i> D45 1333 FMVSS 302		Material Does Not Ignite
<i>Firetest</i> ISO EN 3795		0mm
Degradación a la Luz EN ISO 105-B08:2001/A1:2010		5
Formaldehido ISO 14184-1:2011		<16mg/Kg HCHO
Resistencia/Conductividad térmica ISO EN 12667:2001		0,14 m2 K/W 0,039 W/m °K
Absorción acústica ISO 10534-2:2002		0,76
Cuidado/Limpieza		Trapo húmedo
Patentpening		